



Краска для разметки дорог АК «КРОНОС»

ТУ 20.30.12-039-20504464-2016

Описание продукта	Суспензия пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера с добавлением растворителей.	
Применение	Нанесение линий разметки на дорогах с асфальто- и цементобетонным покрытием в условиях эксплуатации У, УХЛ, ОМ, В (по ГОСТ 9.104).	
Нормативная документация	Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.10.008.E.000168.07.20 от 03.07.2020г. Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AB06.B00008	
Физико-механические характеристики	Цвет	Белый, желтый, красный, оранжевый, черный (демаркировочная)
	Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 75%
	Адгезия	Не более 1 балла
	Блеск	Не более 10%
	Коэффициент сцепления покрытия с колесами	Не менее 0,25 усл. ед.
	Износостойкость	Не менее 75%
	Коэффициент яркости:	
	белая краска	не менее 60%
	желтая краска	не менее 40%
	Водопоглощение при T=20°C	Не более 1,5%
	Стойкость покрытия к статическому воздействию:	
	воды при T=20°C	не менее 48 ч.
	Насыщенного раствора хлористого натрия при T=0°C	не менее 48 ч.

Информация о системе

Срок годности\ Условия хранения	6 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом помещении.
---------------------------------	--

Подготовка к нанесению

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПБ»



**Качество
поверхности**


Поверхность очистить от грязи. Наносить только на сухую поверхность дорожного полотна.

Рекомендации по нанесению

**Указания к
применению**

Способ нанесения

Маркировочная машина, кисть,
валик



Разбавитель

Толуол, разбавитель
материалов для дорожной
разметки.

Степень разбавления

Не более 10%

Условия нанесения

При T воздуха не ниже 5°C и
влажности воздуха не более
75%



Толщина мокрого слоя

600-800 мкм

Количество слоев

1

Сушка

Не более 0,5ч при T=20°C

Расход на однослойное покрытие

0,65-0,8 кг/м²

Вязкость по прибору типа в3-246 с диаметром сопла 4мм

условная, с

не менее 100

при ручном нанесении, с

удобная для нанесения

**при нанесении маркировочной
машиной, с**

обусловлена типом
оборудования



Для повышения видимости разметки, допускается использование краски с добавлением световозвращающих микростеклошариков, наносимых на поверхность свеженанесенной разметки в количестве не менее 0,4кг/м². Для повышения коэффициента сцепления покрытия с колесами, поверхность нанесенной разметки просыпается кварцевым песком в количестве не менее 0,1кг/м²

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПБ»