



«КРОНТРЕК»

мастика цветная для велосипедных и пешеходных дорожек

ТУ 20.30.22-148-20504464-2017

Описание продукта	Мастика «Кронтрек» представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из основы и отвердителя. После отверждения – толстослойное шероховатое покрытие с высокими сцепными и декоративными свойствами.	
Применение	Покрытия для велосипедных и пешеходных дорожек могут располагаться на территории жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам и другим общественным объектам. Мастику можно использовать для ландшафтных работ при благоустройстве различных территорий для устранения скользких участков и придания им эстетической привлекательности.	
Преимущества\Свойства	◆ Отверждение за 1 час ◆ Длительный срок эксплуатации ◆ Простота эксплуатации (ремонтпригодное покрытие) ◆ Ручное нанесение без специальной техники	
Техническое описание и характеристики	Цвет мастики	По согласованию
	Рекомендуемая толщина покрытия	3-5 мм
	Жизнеспособность	20 минут
	Время отверждения при 20°C	< 60 минут
	Массовая доля нелетучих веществ	Не содержит растворителей
	Термостойкость	От -60 °C до +60 °C
	Теоретический расход основы при указанной рекомендуемой толщине сухой пленки	4,5-7,5 кг/м ²
	Коэффициент сцепления	> 0,4
	Химическая стойкость	Стойкое к растворам солей и кислот, нефтепродуктам



Информация о системе

Срок годности\	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в не вскрытой заводской
Условия хранения	упаковке в сухом помещении при температуре от 0°C до +25°C.

Подготовка к нанесению

Качество поверхности	Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, масляных пятен. Поверхность должна быть сухой. Бетонные и кирпичные поверхности должны быть предварительно загрунтованы праймером «Кронфлекс».
Температура компонентов	Перед нанесением должна находиться в диапазоне От +5 до +35°C.
Температура поверхности	Не менее, чем на 3°C выше точки росы
Температура окружающей среды	От +5 до +35°C
Условия окружающей среды	Относительная влажность воздуха не более 75 %. При уличных работах запрещается наносить покрытие во время дождя или выпадения других осадков.

Инструкция по нанесению

Подготовка компонентов	Непосредственно перед использованием основу необходимо тщательно перемешать при помощи миксера (150-300 об/мин) и спиралевидной насадки. В основу необходимо добавить порошковый отвердитель в необходимом соотношении и тщательно перемешать смесь миксером в течение 2 минут до его полного распределения по всему объему основы.
------------------------	---

Методы нанесения	Способ нанесения	Рекомендации
	Ручной	Границы нанесения покрытия разметить малярным скотчем так, чтобы еще не сформировавшееся покрытие не вытекало за обозначенный контур. Сразу после смешения основы и отвердителя заполнить внутреннюю часть периметра материалом и сплошным равномерным слоем распределить по поверхности покрытия гладилками и шпателями в пределах оконтуренного участка.